

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO ANTI-REGENDOORSLAG, op waterbasis</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco Anti-regendoorslag is een kleurloos en waterafstotend preparaat welke regendoorslag bij verticale buitenmuren voorkomt. Tenco Anti-regendoorslag is op basis van siloxaan.
<b>TOEPASSING</b>	Met Tenco Anti-regendoorslag worden buitenmuren van baksteen of beton worden uitstekend tegen regendoorslag beschermd. Kan zonder problemen ook op vochtige muren worden aangebracht. Dicht eerst de scheuren en naden af en alleen geschikt voor verticale objecten.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Gemakkelijk verwerkbaar</li> <li>-Weervast</li> <li>-Goed indringingsvermogen</li> <li>-Overschilderbaar</li> <li>-Gebruiksklaar geleverd</li> <li>-Vochtregulerend</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Kleurloos
Geur	Reukloos
Kookpunt	100 °C
Vlampunt	> 100 °C
Dampspanning bij 20°C.	23 hPa
Dichtheid bij 20° C.	1 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	12 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	4-5 m <sup>2</sup> per liter
Droogtijden	Stofdroog na 6 uur bij 18 °C. Overschilderbaar na 24 uur
Oplosmiddelgehalte	<b>GEEN / ZEER WEINIG OPLOSMIDDEL</b> EU-grenswaarden voor dit product (Cat. A/e); 130 g/l. Dit product bevat maximaal 40 g/l VOC
Gehalte aan vaste bestanddelen	11,9%
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	Zorg dat de muren schoon en vrij van stof zijn. Eventuele beschadigde muren of voegen vooraf repareren. Te behandelen muren mogen enigszins vochtig zijn. Tenco Anti-regendoorslag

	aanbrengen op de buitenmuur met een langharige kwast. De muur royaal insmeren. Voorkom spatten op glas- en schilderwerk. Bij gebruik van een luchtspuit alleen lage druk verneveling.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Niet verwerken onder de 5 °C
<b>VERDUNNING</b>	Tenco Anti-regendoorslag wordt gebruiksklaar geleverd. Gereedschap kan worden gereinigd met water.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10°C tot 25°C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000ml, 5000ml en 25 liter.