

## PRODUCTINFORMATIEBLAD

<b>TENCO IJZERCOAT ZWART</b>	
<b>OMSCHRIJVING</b>	Tenco IJzercoat Zwart is een roestwerende coating voor ijzerwerk zoals hekken, muurankers, chassis, betonnen palen enz. welke voorheen zijn behandeld met teer- of bitumenproducten. Tenco IJzercoat Zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton en steenachtige materialen. Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen en opgeruwde verflagen. Ook toepasbaar op nieuw staal bijv. bij reparatie. Tenco IJzercoat Zwart biedt een roestwerende bescherming, is gemakkelijk aan te brengen en eenvoudig in onderhoud.
<b>TOEPASSING</b>	Tenco IJzercoat Zwart wordt gebruikt ter bescherming en verfraaiing van ijzer, beton en steenachtige materialen.
<b>VOORNAAMSTE KENMERKEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Biedt een roestwerende en waterdichte bescherming voor bovengrondse objecten.</li> <li>-Gemakkelijk aan te brengen</li> <li>-Eenvoudig in onderhoud</li> <li>-Hecht direct op oude teer- en bitumenlagen</li> <li>-Ook toepasbaar op nieuw staal bijv. bij reparatie.</li> </ul>
<b>BASISGEGEVENS</b>	
Vorm	Vloeibaar
Kleur	Zwart
Geur	Oplosmiddelachtig
Kookpunt	145 °C
Vlampunt	41 °C
Dampspanning bij 20 °C.	2,1 hPa
Dichtheid bij 20 °C.	1,01 g/cm <sup>3</sup>
Oplosbaarheid in water	Niet oplosbaar
Viscositeit	100 s (DIN 53211/4)
Theoretisch rendement	Op gladde ondergrond: 8-10 m <sup>2</sup> per liter Op ruwe ondergrond: 6-8 m <sup>2</sup> per liter
Aanbevolen laagdikte	50 – 55 micron
Droogtijden	Stofdroog: 6 uur bij 18°C. Overschilderbaar: 24 uur bij 18°C.
Oplosmiddelgehalte	<b>OPLOSMIDDELRIJK</b> Ontvlambaar. Als aflak; EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/e); 400 g/l. Dit product bevat max. 400 g/l VOC.

	Als primer (verdund); EU-grenswaarde voor dit product (Cat. A/i); 500 g/l (2010). Dit product bevat max. 500 g/l VOC.
Gehalte aan vaste bestanddelen	62,0 %
<b>GEBRUIKSAANWIJZING</b>	De ondergrond moet droog zijn van vet, vuil, losse roest en walshuid. Loszittende oude bitumen- of teerlagen verwijderen. Tenco IJzercoat Zwart voor en tijdens gebruik goed roeren. Tenco IJzercoat Zwart aanbrengen met een kwast of verfroller. Niet in direct zonlicht verwerken. Bij onbehandeld metaal eerst goed ontvetten. Als eerste laag of op kale plekken Tenco IJzercoat Zwart verdunnen met $\pm$ 5% terpentine. Daarna 2 lagen onverdund aanbrengen. Voor onderhoud kan worden volstaan door 1 of 2 onverdunde lagen aan te brengen.
<b>MINIMALE VERWERKINGS TEMPERATUUR</b>	Min. 10 °C bij 80% RV
<b>VERDUNNING</b>	Terpentine. Tenco IJzercoat is gebruiksklaar. Terpentine kan tevens gebruikt worden om het gereedschap te reinigen.
<b>GEBRUIKSVOORSCHRIFT</b>	
Veiligheids- en Milieuvorzorgsmaatregelen	Voor specifieke gegevens over veiligheid, welke van toepassing zijn op de verwerkingsfase van dit product, en informatie over de behandeling van verfstoffen en afval, verwijzen wij u naar de verpakking van dit product.
Hantering en opslag	In ongeopende goed afgesloten verpakking, droog bewaard, bij een temperatuur van 10 °C tot 25 °C. Halflege bussen overgieten in een kleinere bus of blik, helpt velvorming en indrogen voorkomen.
<b>VERPAKKINGEN</b>	1000 ml, 2500 ml, 5000 ml, 10 liter, 25 liter en 60 liter