



## SNELGRONDERING SHG

### Toepassing

Snel drogende, oplosmiddelvrije styrolacrylaatgrondering. Als hechtlaag op niet zuigende, gladde ondergronden van muren en vloeren binnen en als hechtlaag op zuigende ondergronden binnen en buiten.

### Eigenschappen

- Oplosmiddelvrij
- Gebruiksklaar
- Snel drogend
- Geeft na droging een ruw oppervlak voor optimale hechting op gladde ondergronden

### Technische gegevens

- Kleur : blauw-violet
- Verdunning : op niet zuigende ondergronden onverdund  
: op zuigende ondergronden 1:1 met water
- Droogtijd : na ca. 60 minuten kleefvrij
- Verwerkingstemperatuur : +5 °C tot + 25 °C

### Verbruik

Afhankelijk van structuur en porositeit van de ondergrond en de verdunning ca 100 ml per m<sup>2</sup>

### Ondergrond

Losse oppervlakken, tussenlagen (zoals vuil, stof, vet, olie, verfresten e.d.), cementhuid en niet draagkrachtige lagen verwijderen. Bij het aanbrengen van de Sakrete Snelgrondering mag het percentage vocht in de ondergrond de onderstaande waarden niet overschrijden. Bij twijfel altijd een proefvlak maken en/of Sakrete

Ondergrond	Maximale vochtpercentage (CM-Gew. %)
Cementgebonden	2 %
Gipsgebonden	1 %
Anhydriet	0,5 %
Anhydriet verwarmd	0,3 %

### Verwerking

- Schudden voor gebruik
- Sakrete Snelgrondering aanbrengen met een kwast of lam vachtroller, waarbij plasvorming wordt voorkomen
- Volgende arbeidgangen/lagen pas aanbrengen, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid, na filmvorming op kleefvrije grondering (na ca. 60 minuten bij 15 °C)

### Levering

In flessen van 1 liter en op aanvraag in Jerrycans van 5 liter.

### Opmerkingen

- de technische gegevens hebben betrekking op +20°C en 50% relatieve luchtvochtigheid. Lagere temperaturen verlengen c.q. hogere temperaturen verkorten de opgegeven waarden
- kuip, gereedschap e.d. direct met water reinigen. In verharde toestand is reiniging alleen nog mechanisch mogelijk
- alleen bij ondergrondtemperaturen verwerken tussen +5°C en +30°C. Niet op bevroren of natte ondergrond toepassen

### Opslag condities

- koel en vorstvrij
- houdbaarheid na productiedatum ca 12 maanden
- aangebroken verpakking direkt afsluiten

### Algemeen

Bij uit te voeren werken zijn de eenduidige aanbevelingen en richtlijnen, normen, technische merkbleden evenals de erkende regels der bouwkunst en techniek aan te houden. Wij staan garant voor de absolute kwaliteit van onze produkten. Onze aanbevelingen zijn van algemene aard en hebben betrekking op proeven en praktische ervaring. Op de verschillende bouwplaatsomstandigheden hebben wij echter geen invloed. Wij kunnen daarom ook geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden op grond van deze gegevens. Met de uitgifte van dit technische informatieblad vervallen voorgaande bladen.

Januari 2010

### Veiligheidsaanbevelingen

- S 2 : Buiten bereik van kinderen bewaren
- S 22 : Stof niet inademen
- S 24/25 : Aanraking met de ogen huid vermijden
- S 26 : Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen
- S 37/39 : Draag geschikte handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/voor het gezicht
- S 46 : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen
- S 64 : Bij inslikken mond met water spoelen (alleen als de persoon bij bewustzijn is)

### Aanduiding gevaren

- R 37 : Irriterend voor de ademhalingswegen
- R 38 : Irriterend voor de huid
- R 41 : Gevaar voor ernstig oogletsel
- R 43 : Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid



Houdbaarheid na productiedatum :  
ca. 12 maanden