

Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol



- Voor alle ondergronden
- Morteltoeslagmiddel
- Aanbrandmiddel voor niet zuigende ondergronden

Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol is een hechtmiddel voor diverse toepassingen. De universele kunststof dispersie regelt de porositeit en versterkt de oppervlakte- cohesie van de ondergrond en verbetert de hechting.

Toepassing

- Universele kunststofdispersie voor binnen en buiten toepassing.
- Voorstrijkmiddel voor vrijwel alle sterk of zwak zuigende ondergronden.
- Aanbrand-voorstrijkmiddel voor gladde en gesloten ondergronden (tegelwerk, staal, polystyreen, e.d.).
- Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout.
- Toeslagmiddel voor verbetering van cement, gips- en kalkmortels.

Leveringsvorm

- Emmer à 1 liter
- Emmer à 5 liter
- Emmer à 10 liter

Product eigenschappen

- Voor wand en vloer
- Geschikt voor gipsgebonden vloeren
- Aanmaken volgens doseringstabel

Kleur

Wit

Gereedschap

Bij gebruik als voorstrijkmiddel aanbrengen met roller, kwast, handveger of spuit.

Verbruik

Ca. 30 m² per liter, afhankelijk van de toepassing, dosering, en porositeit van de ondergrond.

Dosering

Gebruiksaanwijzing

Vorbereiding

Voor alle toepassingen moet de ondergrond schoon, droog, vetvrij, en ontdaan zijn van losse delen zoals bijvoorbeeld de slikhuid.

Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol

Aanmaken

- Voorstrijkmiddel op zuigende ondergronden: 1 volumedeel **Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol** op 3 delen water.
- Aanbrand-voorstrijkmiddel op gladde, niet zuigende ondergronden: **Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol**, grof zand, cement en water in de volumeverhouding 1:1:1:1; mengsel aanbrengen met een stoffer in een laag van 2 à 3 mm; na 16 uur drogen opnieuw voorstrijken met **Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol** en water in de volumeverhouding 1:3.
- Isolatie-voorstrijkmiddel op anhydriet en hout: 1 volumedeel **Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol** op 1 deel water aanbrengen; na 24 uur drogen opnieuw voorstrijken met **Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol** en water in de volumeverhouding 1:3.
- Toeslagmiddel in mortels: Maximaal 10% van het cementgewicht toevoegen aan het aanmaakwater van de mortel (bij vloerverwarming minimaal 5%).
- Voorstrijk op zuigende ondergrond i.c.m. muurverf: 1 volumedeel Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol op 5 delen water.

Verwerken

Bij gebruik als voorstrijk, aanbrengen met roller, kwast, stoffer of spuit.

Afwerken

Een afwerklaag kan al ca. 30 minuten na de voorbereiding 'nat in nat' aangebracht worden.

Technische informatie

- Samenstelling: kunststofdispersie met een vast stofgehalte van 50%
- Droogtijd: ca. 2-4 uur bij 20 °C/50% relatieve luchtvochtigheid
- Verdunner: water
- Soortelijk gewicht: 1,06 kg/liter

Houdbaarheid

Houdbaar tot 1 jaar na productiedatum indien droog en vorstvrij opgeslagen in ongeopende verpakking.

Let op

- Gereedschap direct na gebruik reinigen met water
- Niet onder 5 °C verwerken
- Niet onverdund gebruiken
- EU-grenswaarde voor dit product (cat.A/h):30 g/l
- Dit product bevat max 0,0 g/l VOS

Tips

Bij gebruik als toeslag in mortels, **Weber Universeel hechtmiddel - Flevopol** mengen in het aanmaakwater.